



ЦКИ

Центр
Крепежных
Изделий

Пружины сжатия

Размеры пружин сжатия							Механические свойства пружин сжатия							
							Пружинная сталь				Нержавеющая пружинная сталь			
Dt, мм	Di, мм	Dy, мм	Lo, мм	п	Po, мм	Ln, мм	Артикул	Материал	Fb, Н	c, Н/мм	Артикул	Материал	Fb, Н	c, Н/мм
0,3	2	2,6	5	6,7	0,9	2,5	92340	EN 10270-1-SM	3,206	1,275	92470	EN 10270-3-1.4310	2,981	1,236
0,3	2	2,6	10	12,2	0,9	4,8	92342	EN 10270-1-SM	3,206	0,608	92469	EN 10270-3-1.4310	2,981	0,589
0,3	2	2,6	15	17,8	0,9	7	92383	EN 10270-1-SM	3,206	0,392	92501	EN 10270-3-1.4310	2,981	0,38
0,3	2	2,6	20	23,4	0,9	9,3	92384	EN 10270-1-SM	3,206	0,294	92502	EN 10270-3-1.4310	2,981	0,276
0,3	2	2,6	25	28,9	0,9	11,5	92430	EN 10270-1-SM	3,206	0,235	92566	EN 10270-3-1.4310	2,981	0,228
0,3	2	2,6	30	34,5	0,9	13,7	92431	EN 10270-1-SM	3,206	0,196	92567	EN 10270-3-1.4310	2,981	0,19
0,3	2,5	3,1	5	5,5	1,16	2,4	92344	EN 10270-1-SM	2,343	0,902	92472	EN 10270-3-1.4310	2,179	0,875
0,3	2,5	3,1	10	9,8	1,16	4,7	92343	EN 10270-1-SM	2,343	0,441	92471	EN 10270-3-1.4310	2,179	0,41
0,3	2,5	3,1	15	14,2	1,16	6,8	92385	EN 10270-1-SM	2,343	0,284	92503	EN 10270-3-1.4310	2,179	0,264
0,3	2,5	3,1	20	18,5	1,16	9	92386	EN 10270-1-SM	2,343	0,206	92504	EN 10270-3-1.4310	2,179	0,191
0,3	2,5	3,1	25	22,8	1,16	11,2	92432	EN 10270-1-SM	2,343	0,167	92568	EN 10270-3-1.4310	2,179	0,155
0,3	2,5	3,1	30	27,1	1,16	13,5	92433	EN 10270-1-SM	2,343	0,137	92569	EN 10270-3-1.4310	2,179	0,127
0,3	2,5	3,1	40	35,7	1,16	17,9	92460	EN 10270-1-SM	2,343	0,108	92760	EN 10270-3-1.4310	2,179	0,1
0,3	3	3,6	5	4,6	1,52	2,2	92347	EN 10270-1-SM	2,029	0,716	92475	EN 10270-3-1.4310	1,887	0,665
0,3	3	3,6	10	7,9	1,52	4,1	92345	EN 10270-1-SM	2,029	0,343	92473	EN 10270-3-1.4310	1,887	0,319
0,3	3	3,6	15	11,1	1,52	6,2	92346	EN 10270-1-SM	2,029	0,225	92474	EN 10270-3-1.4310	1,887	0,209
0,3	3	3,6	20	14,5	1,52	8,1	92387	EN 10270-1-SM	2,029	0,167	92505	EN 10270-3-1.4310	1,887	0,155
0,3	3	3,6	25	17,7	1,52	10,2	92388	EN 10270-1-SM	2,029	0,137	92506	EN 10270-3-1.4310	1,887	0,127
0,3	3	3,6	30	21	1,52	12,1	92435	EN 10270-1-SM	2,029	0,108	92571	EN 10270-3-1.4310	1,887	0,1
0,3	3	3,6	40	27,6	1,52	16	92434	EN 10270-1-SM	2,029	0,088	92570	EN 10270-3-1.4310	1,887	0,082
0,3	4	4,6	10	5,5	2,38	3,8	92348	EN 10270-1-SM	1,618	0,255	92476	EN 10270-3-1.4310	1,504	0,237
0,3	4	4,6	15	7,7	2,38	5,3	92389	EN 10270-1-SM	1,618	0,166	92507	EN 10270-3-1.4310	1,504	0,154
0,3	4	4,6	20	9,7	2,38	7,2	92390	EN 10270-1-SM	1,618	0,117	92508	EN 10270-3-1.4310	1,504	0,109
0,3	4	4,6	25	11,9	2,38	8,8	92436	EN 10270-1-SM	1,618	0,098	92572	EN 10270-3-1.4310	1,504	0,091
0,3	4	4,6	30	14	2,38	10,5	92437	EN 10270-1-SM	1,618	0,078	92573	EN 10270-3-1.4310	1,504	0,072
0,3	4	4,6	40	18,1	2,38	14,1	92461	EN 10270-1-SM	1,618	0,059	92761	EN 10270-3-1.4310	1,504	0,055
0,4	2,5	3,3	5	5,8	1,05	2,7	92350	EN 10270-1-SM	5,266	2,285	92478	EN 10270-3-1.4310	4,898	2,125
0,4	2,5	3,3	10	9,1	1,05	5,9	92349	EN 10270-1-SM	5,266	1,265	92477	EN 10270-3-1.4310	4,898	1,176
0,4	2,5	3,3	15	15,4	1,05	7,4	93017	EN 10270-1-SM	5,266	0,686	92429	EN 10270-3-1.4310	4,898	0,638
0,4	2,5	3,3	20	20,5	1,05	9,6	92391	EN 10270-1-SM	5,266	0,5	92509	EN 10270-3-1.4310	4,898	0,465
0,4	2,5	3,3	25	24,9	1,05	12,2	92392	EN 10270-1-SM	5,266	0,412	92510	EN 10270-3-1.4310	4,898	0,383
0,4	2,5	3,3	30	29,6	1,05	14,6	92463	EN 10270-1-SM	5,266	0,333	92763	EN 10270-3-1.4310	4,898	0,309
0,4	2,5	3,3	40	39,2	1,05	19,4	92462	EN 10270-1-SM	5,266	0,254	92762	EN 10270-3-1.4310	4,898	0,236
0,4	3	3,8	5	5	1,33	2,5	92351	EN 10270-1-SM	4,481	1,824	92479	EN 10270-3-1.4310	4,167	1,696
0,4	3	3,8	10	8,7	1,33	5	92393	EN 10270-1-SM	4,481	0,892	92511	EN 10270-3-1.4310	4,167	0,829
0,4	3	3,8	15	12,5	1,33	7,3	92394	EN 10270-1-SM	4,481	0,578	92512	EN 10270-3-1.4310	4,167	0,537
0,4	3	3,8	20	16,2	1,33	9,7	92438	EN 10270-1-SM	4,481	0,431	92574	EN 10270-3-1.4310	4,167	0,401
0,4	3	3,8	25	20	1,33	12	92439	EN 10270-1-SM	4,481	0,343	92575	EN 10270-3-1.4310	4,167	0,319
0,4	3	3,8	30	23,7	1,33	14,5	92465	EN 10270-1-SM	4,481	0,284	92765	EN 10270-3-1.4310	4,167	0,264
0,4	3	3,8	40	31,2	1,33	19,2	92464	EN 10270-1-SM	4,481	0,215	92764	EN 10270-3-1.4310	4,167	0,2
0,4	4	4,8	5	3,7	2,03	2,3	92353	EN 10270-1-SM	3,6	1,333	92481	EN 10270-3-1.4310	3,348	1,239
0,4	4	4,8	10	6,2	2,03	4,3	92352	EN 10270-1-SM	3,6	0,627	92480	EN 10270-3-1.4310	3,348	0,583
0,4	4	4,8	15	8,7	2,03	6,2	92395	EN 10270-1-SM	3,6	0,402	92513	EN 10270-3-1.4310	3,348	0,373
0,4	4	4,8	20	11,1	2,03	8,3	92396	EN 10270-1-SM	3,6	0,304	92514	EN 10270-3-1.4310	3,348	0,282
0,4	4	4,8	25	13,6	2,03	10,2	92440	EN 10270-1-SM	3,6	0,235	92576	EN 10270-3-1.4310	3,348	0,218
0,4	4	4,8	30	16	2,03	12,3	92441	EN 10270-1-SM	3,6	0,206	92577	EN 10270-3-1.4310	3,348	0,191
0,4	4	4,8	40	21	2,03	16,2	92466	EN 10270-1-SM	3,6	0,147	92766	EN 10270-3-1.4310	3,348	0,136
0,4	5	5,8	10	4,8	2,91	3,8	92354	EN 10270-1-SM	3	0,48	92482	EN 10270-3-1.4310	2,79	0,446
0,4	5	5,8	15	6,5	2,91	5,6	92397	EN 10270-1-SM	3	0,314	92515	EN 10270-3-1.4310	2,79	0,292
0,4	5	5,8	20	8,2	2,91	7,4	92398	EN 10270-1-SM	3	0,235	92516	EN 10270-3-1.4310	2,79	0,218
0,4	5	5,8	25	9,9	2,91	9,2	92442	EN 10270-1-SM	3	0,186	92578	EN 10270-3-1.4310	2,79	0,173
0,4	5	5,8	30	11,6	2,91	11	92443	EN 10270-1-SM	3	0,157	92579	EN 10270-3-1.4310	2,79	0,146
0,4	5	5,8	40	15,1	2,91	14,4	92467	EN 10270-1-SM	3	0,118	92767	EN 10270-3-1.4310	2,79	0,109
0,5	2,5	3,5	5	5,5	1,1	3,3	92589	EN 10270-1-SM	9,473	5,57	93039	EN 10270-3-1.4310	8,81	5,18
0,5	2,5	3,5	10	10,1	1,1	6,6	92587	EN 10270-1-SM	9,473	2,844	93037	EN 10270-3-1.4310	8,81	2,644
0,5	2,5	3,5	15	14,6	1,1	9,6	92588	EN 10270-1-SM	9,473	1,814	93038	EN 10270-3-1.4310	8,81	1,687
0,5	2,5	3,5	20	19,2	1,1	13,1	92638	EN 10270-1-SM	9,473	1,373	93085	EN 10270-3-1.4310	8,81	1,276
0,5	2,5	3,5	25	23,7	1,1	15,8	92639	EN 10270-1-SM	9,473	1,029	93086	EN 10270-3-1.4310	8,81	0,956
0,5	2,5	3,5	30	28,3	1,1	19,6	92713	EN 10270-1-SM	9,473	0,912	93182	EN 10270-3-1.4310	8,81	0,848
0,5	2,5	3,5	35	32,8	1,1	22	92712	EN 10270-1-SM	9,473	0,726	93181	EN 10270-3-1.4310	8,81	0,675
0,5	3	4	10	9	1,3	5,7	92590	EN 10270-1-SM	8,14	1,902	93040	EN 10270-3-1.4310	7,57	1,786
0,5	3	4	15	12,6	1,3	8,7	92591	EN 10270-1-SM	8,14	1,285	93041	EN 10270-3-1.4310	7,57	1,195
0,5	3	4	20	16,5	1,3	11,5	92592	EN 10270-1-SM	8,14	0,951	93042	EN 10270-3-1.4310	7,57	0,884
0,5	3	4	25	20	1,3	14,4	92640	EN 10270-1-SM	8,14	0,775	93087	EN 10270-3-1.4310	7,57	0,72
0,5	3	4	30	24,1	1,3	17,1	92642	EN 10270-1-SM	8,14	0,637	93089	EN 10270-3-1.4310	7,57	0,592
0,5	3	4	40	31,8	1,3	22,7	92641	EN 10270-1-SM	8,14	0,471	93088	EN 10270-3-1.4310	7,57	0,438
0,5	4	5	10	6,7	1,82	4,9	92593	EN 10270-1-SM	6,64	1,294	93043	EN 10270-3-1.4310	6,175	1,203

